Teroson AD 914

Colla di contatto mono-componente a base caoutchouc-nitrile per l'incollaggio delle membrane in PVC-P Monarplan/Cosmofin in corrispondenza di risvolti verticali.

Dati Tecnici	
Composizione	caoutchouc-nitrile
Colore	translucido
Estratto secco	Ca 28%
Temperatura di Applicazione:	da +5°C a +45°C
Tempo di presa	10min
Consumo	Doppio incollaggio (supporto e membrana) ca 250 g/m2
Latta metallica	10 kg
Numero latte per bancale	30

ALTRE INFORMAZIONI	
Tolleranze	I valori nominali sono ricavati dalla media dei risultati ottenuti in base ai test standard di riferimento. E' possibile che delle variazioni da questi valori siano osservabili rispetto a questi valori a causa della media combinata ottenuta dalle diverse produzioni BMI.
Modifiche	La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.
Sicurezza	Prodotto infiammabile. Vedi scheda di sicurezza.
Stoccaggio	Conservare in posizione verticale al fresco e all'asciutto (+10°C / +20°C). Utilizzare entro 12 mesi data produzione nella confezione originale.
Utilizzo	Incollaggio delle membrane sintetica in PVC-P su supporti in legno, cemento, metallo.
Applicazione	Applicazione a rullo su supporto pulito e asciutto. Applicare sia sul supporto che sulla membrana e lasciare polimerizzare per 5min circa. Mettere a contatto le superfici ed esercitare una forte pressione per 15-20 sec. La presa è immediata al contatto e non permette spostamenti successivi. La resistenza ottimale si raggiunge dopo 48 ore