

M-Glue

M-GLUE

M-Glue är i första hand utvecklad för limning av Wakaflex och Butylband mot takmaterial som tegel, plåt och betong, men kan med fördel även användas för att limma passbitar av tegel och betong där traditionell mekanisk infästning ej är möjlig eller lämplig. M-Glue fäster på många typer av material som t ex. trä, glas, betong, de flesta metaller, mursten, glasfiber, plexiglas, mm. Vid limning av plast rekommenderas att man utför vidhäftningsprov.

Produktdata	
Art. nr.	304200052 T-Röd 304200050 Svart 304200051 Grå
Volym	Patron om 290 ml
Patroner per kartong	12 st
Lagringstid	2 år i oöppnad förpackning
Hårdhet	Ca 60 shore A (ISO 868)
Brottstyrka	3,0 N/mm ² (ISO 37)
Elasticitet	+/- 20%
Temperaturbeständighet	-40°C - + 90°C

Vid förvaring: Förvaras torrt och svalt, undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning.



Beskrivning

M-Glue är ett neutralt fukthärdande montagelim, fritt från lösningsmedel och ftalater. Det ger en stark och samtidigt elastisk limfog. Konsistens pastös, thixotropisk massa.

Ej märkningspliktig - se separat säkerhetsdatablad.

Användarinstruktion

FÖRUTSÄTTNINGAR:

Ytor skall vara rena och fria från slipdamm, fett och lösa partiklar. M-Glue kan användas på material som tegel, betong, eternit, trä, glas, de flesta metaller, de flesta målade ytor samt flera plast och gummi-typer. Vid osäkerhet kan man med fördel utföra en begränsad vidhäftningskontroll mot det aktuella materialet.

Applikationstemperatur +5°C - + 40°C.

MONTERING MOT WAKAFLEX:

För att M-Glue skall vidhäfta mot Wakaflex skall dess yta lätt avbrännas med gasbrännare motsvarande 0,1m/sek.

RENGÖRING:

Verktyg rengöres och M-Glue kan avlägsnas med terpentin. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud skall i första hand skyddas, vid behov sker tvätt med tvål.

AVFALLSHANTERING:

Kan i mindre mängder sorteras som brännbart avfall.