

Sealoflex Ultima -betoniprimer

Sealoflex Ultima – betoniprimer on liuotteeton, kaksikomponenttinen epoksiprimer. Se on osa Sealoflex Ultima-järjestelmää.

TUOTETIEDOT

Astiakoko	3 x 1 kg yksittäispakkausta
Olomuoto	Neste
Menekki	0,5 kg/m ² (primer) 0,4 – 0,6 kg/m ² (emäksiltä suojaava kerros)
Pakkauksen riittäisyys	n. 3 x 2 m ²
Työstettävyyss aika	25 minuuttia*
Sateenkestävä	n. 6 tuntia*
Käveltävä / uudelleen-pinnoitettava	n. 16 tuntia*
Hyllyikä	12 kuukautta**
Väri	Keltainen (komponentti A) Ruskea (komponentti B)

* Aika riippuu ympäristön olosuhteista. Kuivumisaika on ilmoitettu 23 °C lämpötilassa ja 50 % suhteellinen kosteudessa. Kuivumisaika lyhenee korkeammissa (ja kasvaa matalammissa) ilman ja alustan lämpötiloissa.

** Valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa, jota on säilytetty +5 °C - +20 °C asteen lämpötilassa.

KÄYTTÖTARKOITUS

Sealoflex Ultima – betoniprimeriä käytetään betoni- ja sementtipintojen esikäsitteilyyn parantamaan tartuntaa sekä estämään betonissa olevan kosteuden tunkeutuminen vedeneristemassaan. Primeriä voidaan käyttää myös tasoittamaan halkeilutta tai epätasaista vanhaa betonipintaa, sekä sitomaan puhdistamisen jälkeen jäänyttä pölyä tai muita hiukkasia.

Sealoflex Ultima – betoniprimeriä voidaan käyttää myös emäksiltä suojaavana kerroksena. Mikäli Ultima -vedeneristemassan päälle valetaan betonia, tulee kovettunut vedeneristemassa suojata Sealoflex Ultima -betoniprimerillä.

Tuotetta pystyy asentamaan myös kesällä tuoteselosteen määrittelemissä käyttöolosuhteissa, vaikka tuotepakkauksessa on maininta "Winter (Talvi)".

PINNAN VALMISTELU

Ennen Sealoflex Ultima – betoniprimerin levitystä varmistaa, että alusta on puhdas, kuiva ja ehjä. Pinnan lämpötilan tulee olla vähintään + 5 °C, sekä vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Kastepisteen laskentataulukon löydät Sealoflex Ultima – asennusohjeesta. Mikäli pinnan lämpötila on sama tai alempi kuin kastepisteen, kosteutta voi muodostua pinnalle heikentäen primerin tartuntaa sekä kovettumista.

Älä käytä tuotetta sateen uhatessa.

ASENNUSOHJEET

Myyntipakkaus sisältää 3 yksittäispakkausta, jotka voidaan käyttää eri käyttökerroilla.

Poista pussi alumiinipakkauksesta. Vaivaa käsin komponentti A (suurempi osio) läpikotaisesti. Vedä kahta komponenttia erottava kuminen nauha pois, jotta komponentit A ja B voidaan sekoittaa keskenään. Vaivaa pussia nopeasti kaikkialta (n. 30–60 sekuntia), jotta massa on täysin sekoittunut. Leikkaa pussista kulma pois ja pursota massa erilliseen astiaan. Massan tulisi olla tasaväristä, eikä siinä saa olla viiruja. Käytä massa nopeasti.

Sekoituksen jälkeen levitä primer puhdistetulle pinnalle käyttäen telaa, välttämällä ylimääräistä massan kertymistä. Sealoflex Ultima – vedeneristemassa voidaan asentaa käsitellyn pinnan päälle kun pinta on kuiva eikä tarttuva. Riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta, kuivumisaika on vähintään 16 tuntia ennen vedeneristemassan levitystä.

Sealoflex Ultima – vedeneristemassa tulee levittää viimeistään 8 päivän kuluessa asennuksesta. Mikäli on odotettavissa että vedeneristemassan levitys venyy, voidaan vielä märän primerin pinnalle levittää 0,4 – 0,8 mm kokoista kvartsihiekkaa, jolloin välttyään uudelta primeroinnilta.

PUHDISTAMINEN

Puhdista työvälineet tinnerillä välittömästi käytön jälkeen.

VARASTOINTI

Astioita tulee säilyttää tasaisella alustalla viileässä, kuivassa ja jäätymättömässä tilassa. Pidä erillään sytytyslähteistä, kuten sytykkeistä ja kipinöistä. Säilymisaika avaamattomilla astioilla on 12 kuukautta valmistuspäivästä. Suojele tuotetta kosteudelta, suoralta auringonvalolta sekä äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Pidä astiat tiukasti suljettuna silloin kuin niitä ei käytetä. Alle 5 °C lämpötiloissa saattaa tapahtua kiteytymistä.

HÄVITTÄMINEN

Komponentit A + B (nestemäinen)	EWC	08 04 09
Komponentit A + B (kovettunut)	EWC	08 04 10

TURVALLISUUS

Tiedot kuljetuksista, käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä löytyvät käyttöturvatiedotteesta sekä tuotteen etiketistä. Kaikkia suosituksia ja varoituksia tulee noudattaa.

TEKNINEN TUKI

Mikäli haluat teknistä neuvontaa tai suunnitteluapua, ole yhteydessä BMI Icopaliin.

BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10
Espoo
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Me olemme sitoutuneita jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotevalikoimaamme. Varaamme oikeuden muuttaa tuotetietojamme. Varaamme oikeuden korjata mahdolliset virheet ja puutteet tekstissä. Uusimpia tietoja varten ota yhteyttä asiakaspalveluumme.