

Sealoflex Ultima EP1-primer

Sealoflex Ultima EP1-primer on yksikomponenttinen, vesipohjainen primer.
Se on osa Sealoflex Ultima –järjestelmää.

TUOTETIEDOT

Astiakoko	5 litraa
Olomuoto	Neste
Menekki	0,1 l/m ² *
Pinnan lämpötila asennuksessa	Vähintään +5 °C (vähintään 3 °C yli kastepisteen)

KOVETTUMINEN

Sateenkestävä	20 minuuttia**
Käveltävä / uudelleenpinnoitettava	30 minuuttia**
Hyllyikä	12 kuukautta***
Väri	Maidonvaalea

* Tasaisilla pinnoilla

** 23 °C lämpötila ja 50 % suhteellinen kosteus.

*** Valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa, jota on säilytetty +5 °C - +20 °C asteen lämpötilassa.

KÄYTTÖTARKOITUS

- Parantaa Sealoflex Ultima -vedeneristemassan tartuntaa PVC-kermeille, käsitellyille ja käsittelemättömälle puulle sekä lasikuitupinnoille.

PINNAN VALMISTELU

Ennen Sealoflex Ultima –EP1-primerin levitystä varmista, että alusta on puhdas, kuiva ja ehjä. Pinnan lämpötilan tulee olla vähintään + 5 °C, sekä vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Kastepisteen laskentataulukon löydät Sealoflex Ultima –asennusohjeesta.

Älä käytä tuotetta sateen uhatessa.

ASENNUSOHJEET

- Poista astian kansi ja sekoita primer huolellisesti sekoitustikulla tai mekaanisella sekoittajalla pienellä nopeudella, kunnes se on tasaista.
- Levitä primer alustalle käyttäen telaa tai harjaa. Tuote voidaan myös ruiskuttaa.
- Menekki on vähintään 0,1 l/m². Epätasaisilla pinnoilla menekki voi kasvaa.
- Anna primerin kuivua täysin ennen Sealoflex Ultima –vedeneristemassan levitystä.

Huomioitavaa: Sealoflex Ultima –EP1-primer on maitomaisen vaaleaa asentaessa. Primerin kuivaessa se muuttuu läpinäkyväksi muodostaen alustalle ”kiiltävän” pinnan. Mikäli alusta ei muutu kiiltäväksi, levitä toinen kerros primeria, anna sen kuivua ja tarkasta pinta. Primer parantaa tartuntaa vasta kun sitä on tarpeeksi antamaan kiiltävän pinnan.

Sealoflex Ultima –vedeneristemassa tulee levittää viimeistään 8 päivän kuluessa asennuksesta. Mikäli vedeneristemassaa ei asenneta tässä ajassa, tulee alusta esikäsitellä uudestaan.