

Parathane Mastic

Sigillante poliuretano monocomponente per uso interno ed esterno (classe 25LM) conforme secondo ISO 1160, DIN 18.450F, ASTM C920.

DATI TECNICI

Composizione

Mastice poliuretano

Caratteristiche Fisiche

Densità
(ASTM D1475) 1.35 g/cm³

Allungamento a 23°C
(ASTM D412) >900%

Colore Grigio RAL 7040

Temperatura di applica-
zione da +5°C a +40°C

Packaging

Cartuccia 300 ml / 600ml

Confezione 20 unità



ALTRE INFORMAZIONI E UTILIZZO

Applicazione Tramite pistola manuale

Supporto Asciutto e non polveroso, libero da olii e grassi.

Stoccaggio Stoccare ad una temperatura compresa tra 5 e 25° C e lontano da fonti di calore.

Sicurezza Vedere scheda di Sicurezza

Scheda tecnica BMI si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche di produzione. Questa Scheda annulla e sostituisce la precedente.