Quarzsand RK I 0/1

Quarzsand RK I 0/1 ist ein durch moderne Aufbereitungstechnologie hergestellter natürlicher Rohstoff. Die laufende Eigen- und Fremdüberwachung nach vorgeschriebenen Verfahrungsanweisungen garantiert eine hohe und gleichmäßige Qualität.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bergfreier mineralischer Rohstoff:	Quarzsand (>80% SiO_2)
Prüfplan:	gemäß ÖNORM EN 12620
Lieferform:	lose, feucht, autoverladen
Kornverteilung:	siehe Grafik
Körnung:	0/1 mm
Schüttgewicht:	ca. 1,40 t/m³ Dichte: ca. 2,63 t/m³
löslicher Kalkanteil ($CaCO_3$):	<0,5 M.-%

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Freizeit und Sport: Reitplätze, Geotextilmischungen

HINWEIS

Quarzsand ist ein aufbereiteter, natürlicher Rohstoff. Alle angegebenen Daten sind Richtwerte mit lagerstätten- und produktionsbedingter Toleranz. Sie dienen zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Prüfprotokoll: AT-PP-S-10-006
SANDSIEBLINIE RK I 0/1 (BSL 0/1) **Version:** 4

Sandwerk Lackenbach

Bezeichnung:

Entnahme: Halde

Rückstand in g:	**5**	**52**	**324**	**79**	**37**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
Rückstand in M%:	1	10	65	16	7	1	0	0	0	0	100
Maschenweite:	**0**	**0,063**	**0,125**	**0,25**	**0,5**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11**	
Durchgang in M%:		1	11	76	92	99	100	100	100	100	
Minimum:	0	0	5	50	75	90	100	100	100	100	
Maximum:	0	10	50	85	95	100	100	100	100	100	



Gehalt an Feinanteilen (M%)*f*:1 (Grenzwert 3 M%) **Sandfeuchte:** M%

Bemerkungen: Bei vorliegendem Produkt handelt es sich um ein Naturprodukt, das Farbschwankungen unterliegt. Beanstandungen von Farbschwankungen können daher nicht anerkannt werden.

Bramac Dachsysteme International GmbH
Quarzsandwerk
A-7322 Lackenbach
T: +43 2619 8701
F: +43 2619 87014
lackenbach@bmigroup.com

www.bmigroup.com/at

Technische Änderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten.