

# Vedagum EBH

## Kumibitumiharkko

### TUOTESELOSTE

Vedagum EBH on kuumana levitettävä liimausbitumi (KB 100/50) vaativiin kohteisiin, kuten esimerkiksi piha- ja siltakansille. Pinta on ensin käsiteltävä Siplast Primer-kumibitumiliuksella.

#### Käyttö

Liimausbitumi vaativiin kohteisiin, kuten piha- ja siltakansille.

#### Käyttöohjeet

Alustaan tulee olla kuiva, puhdas ja jäätön. Vedagum EBH:n käyttölämpötila on 170-210°C. Vedagum EBH tulee kuumentaa termostaattiohjatuilla ja sekoittajalla varustetulla bitumikeittimellä. Lämpötila ei saa missään vaiheessa olla korkeampi kuin 210°C. Lämpötilan seurannassa suositellaan käytettäväksi esim.infrapunälämpömittaria.

#### Mitat

Pakkauskoko	10 kg
Ptk/lava	60 kpl
Tuotenumero	54606

#### Pakkaus

Kumibitumiharkko on pakattu silikonoituun pahvilaatikkoon.

#### Varastointi

Tuote on suojattava suoralta auringonpaisteelta varastoinnin aikana.

#### Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

#### Turvallisuus

Katso käyttöturvatiedote.

#### Maahantuojaja

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Tunkeuma	EN 1426	0,1 mm	40 - 80
Pehmenemispiste	EN 1427	°C	≥ 95
Voimavenymä	EN 13589	J/cm <sup>2</sup>	≥ 3
Viskositeetti 180 °C	EN 12595	mm <sup>2</sup> /s	≤ 10 000
Leimahduspiste	EN 22592	°C	≥ 270
Palautuma	EN 13398	%	≥ 75
Kylmätaivutettavuus Ø 30 mm, paksuus 3 mm	EN 1109	°C	≥ -15